

**TA 44**
**ТЕМАПРАЙМ МЛ  
ТЕМАЛАК ФД 50**

Алкидная система **TA44** предназначена для окраски стальных конструкций, машин и оборудования, подверженных атмосферным воздействиям. Грунтовка системы ТЕМАПРАЙМ МЛ быстро отверждается и обладает превосходными антикоррозионными свойствами. Эта система подходит для применения в окрасочных цехах, а также для ремонтной окраски.

**Категория коррозионной нагрузки и срок службы согласно ISO 12944**
**Маркировка Tikkurila**
**Толщина слоя**

Категория коррозионной нагрузки и срок службы согласно ISO 12944	Маркировка Tikkurila	Толщина слоя
<b>Стальные поверхности</b>  <b>A2.01</b> <b>Категорирование коррозии - C2-L</b> Стальные конструкции, машины и оборудование, эксплуатируемые внутри помещений. Согласно стандарту SFS 5873, система F20.01 с подготовкой поверхности до степени FeSa2.	<b>TA 44</b> ТЕМАПРАЙМ МЛ ТЕМАЛАК ФД 50	<b>AK80/2-FeSt2</b>  ТСП*:  40 мкм 40 мкм 80 мкм
<b>A1.03, A2.02, A3.01</b> <b>Категорирование коррозии - C2-M, C3-L</b> Стальные конструкции, эксплуатируемые в холодных внутренних помещениях и на открытом воздухе в чистом сельском климате. Например, каркасы и платформы на складах и рабочих цехах.	<b>TA 44</b> ТЕМАПРАЙМ МЛ ТЕМАЛАК ФД 50	<b>AK120/2- FeSa2<sup>1/2</sup></b>  ТСП*:  80 мкм 40 мкм 120 мкм
<b>A1.04, A2.03, A3.02</b> <b>Категорирование коррозии - C2-H, C3-M</b> Стальные конструкции, машины и оборудование, эксплуатируемые на открытом воздухе в городском, морском и промышленном климате. Например, наружные поверхности резервуаров и др. стальные конструкции.	<b>TA 44</b> ТЕМАПРАЙМ МЛ ТЕМАЛАК ФД 50	<b>AK160/2- FeSa2<sup>1/2</sup></b>  ТСП*:  80 мкм 80 мкм 160 мкм

**Маркировка системы окраски: TA44-SFS-EN ISO 12944-5/A3.01 (AK 120/2- FeSa2<sup>1/2</sup>)**

ТСП\* - общая толщина сухой пленки

<b>ЦВЕТ</b>	Материалы колеруются системой TEMASPEED, таким образом гарантируется возможность получения оттенков согласно RAL-, BS-,NCS- и других каталогов цветов.
<b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ГРУНТОВКИ</b>	ТЕМАБЛАСТ ЕВ 110, эпоксидная грунтовка

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p><b>Предварительная очистка:</b> Удалить механические загрязнения, соли, смазочные материалы и масла соответствующим способом. (ISO 12944)</p> <p><b>Стальные поверхности:</b> Обработать поверхность до степени очистки Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатаной стальной поверхности для улучшения адгезии.</p>
<b>УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ</b>	Поверхность должна быть чистой и сухой, и температура поверхности должна быть по крайней мере выше на 3 °C точки росы воздуха. При окраске и сушке температура воздуха, краски и поверхности должна быть минимум +5 °C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 85 %.
<b>ОКРАСКА</b>	Краску следует тщательно перемешать перед применением. Затем нанести ровным слоем на сухую и очищенную поверхность. Нанесение безвоздушным или традиционным распылением, кистью или валиком. Грани острых ребер, сварные швы и т.д. следует отделять кистью или валиком.
<b>РЕМОНТНАЯ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	<p><b>Ремонтная окраска:</b> Мелкий ремонт покрытия следует производить, когда степень коррозии составляет Ri1 - Ri3. (ISO 4628-3) Повреждения, вызванные транспортировкой или монтажом могут быть исправлены с помощью мелкого ремонта. Для этого необходимо удалить отслоившуюся краску, очистить покрытые ржавчиной участки согласно требованиям системы. Небольшие участки на стальной поверхности можно обработать стальной щеткой или шлифовкой до степени St2 (ISO 8501-1). Выровнять грани между старой лакокрасочной пленкой и очищенными участками. После использования абразивоструйной очистки, необходимо убедиться, что не имеется никаких трещин в оставшейся лакокрасочной пленке. Если поверхность должна быть полностью перекрашена, необходимо отшлифовать старое финишное покрытие. Затем устранить пыль и другие включения после очистки. Рекомендуется применять грунтовку и финишное покрытие согласно первоначальной системе окраски, свойствам и толщине пленки.</p> <p><b>Перекрашивание</b> При степени коррозии - Ri4 или Ri5, покрытие должно быть полностью возобновлено. Необходимо устранить старую лакокрасочную пленку, и очистить поверхности до степени Sa 2½. Перекрашивать следует в соответствии с первоначальной системой окраски.</p>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛАХ</b>	Более детальная информация о материалах и их применении приведена в соответствующих технических спецификациях.